



- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Primer für Scheibenkleber (Schwarzprimer)

Beschreibung:

2m Primer ist ein schwarzer, dünnflüssiger, lösemittelhaltiger Primer auf Polyurethan-Basis. Zur Haftverbesserung von Direkteinglasungs-, Kleb- und Dichtstoffen auf Glas und Glaskeramik. Das Produkt zeichnet sich durch eine gute Deckfähigkeit und hervorragende UV-Stabilität aus; es ist CKW- und aromatenfrei. Der Primer eignet sich auch zur Haftverbesserung von anderen Polyurethan-Kleb-/Dichtstoffen auf Glas, diversen Kunststoffen (Vorversuche erforderlich) und Metallen.

Verarbeitungshinweise:

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Reinigung:

Die zu beschichtenden Flächen müssen trocken, frei von Öl, Staub, Fett und sonstigen anti-adhäsiven Bestandteilen oder Schmutzresten sein. Falls erforderlich, können die Flächen mit dem 2m Glas- und Lackreiniger gereinigt werden.

Vorbereitung:

Vor Gebrauch ist die Flasche mit der Hand mindestens 1 Minute kräftig zu schütteln. Zur Homogenisierung befindet sich eine Stahlkugel in der Flasche, die sich nach etwa 3-4 Schlägen frei bewegen muss.

Auftrag:

2m Primer wird entweder mit dem Applikator (Wollwischer) oder einem Pinsel aufgetragen, und zwar dünn und gleichmäßig. Ungleichmäßiger Auftrag kann die Abluftzeit deutlich verlängern und zu einem unerwünschten Lösungsmiteleinschluss bei zu kurzer Abluftung führen. Ein zweimaliger Auftrag auf die gleiche Stelle ist zu vermeiden, da der bereits angetrocknete Primer wieder angelöst wird, was sowohl die Haftung als auch die Optik beeinträchtigen kann.

Weiter auf Seite 2

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de

Wichtig!

Da es sich beim 2m Primer um ein relatives, Lösungsmittelhaltiges Produkt handelt, sollte die Flasche unmittelbar nach der Primer-Entnahme wieder verschlossen werden, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. Folgende Empfehlungen haben sich bewährt:

- ein offensichtlich verdickter Primer ist verdorben und darf nicht weiterverarbeitet werden
- Primerflaschen die einmal geöffnet und verschlossen wurden, sollten innerhalb von zwei Wochen aufgebraucht werden.

Technische Daten:

Farbe:	schwarz
Geruch:	nach Lösungsmittel
Konsistenz:	dünflüssig
Dichte:	ca. 0,98 g/cm ³
Festkörpergehalt:	ca. 36%
Viskosität:	ca. 12 s
Günstige Schichtstärke:	50 µm nass
Abluftzeit:	ca. 15 Min.
Primeraktivität:	bis 24 h nach Auftrag
Verarbeitungstemperatur:	15 °C bis 25 °C
Gebrauchstemperatur:	-40 °C bis +90 °C
Frostgefährdung:	Nein
Lagerung & Haltbarkeit:	bis 18 Monate bei +15 °C bis +25 °C



Lieferform:

10 ml Fläschchen Art.Nr.: 100992

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
 Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
 service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de